

Aquazero Terrazza

**PROTETTIVO CONSOLIDANTE INNOVATIVO,
IDROREPELENTE, TRASPIRANTE, INCOLORE. BLOCCA LE
INFILTRAZIONI DI ACQUA SU TERRAZZE E BALCONI
ANCHE CON LESIONI SUPERFICIALI FINO AD UN
MILLIMETRO. CONTRASTA LA FORMAZIONE DI
EFFLORESCENZE E MUFFE. BASE SOLVENTE. PER ESTERNI.**



SCHEDA TECNICA - REVISIONE 01/2022

DESCRIZIONE

AQUAZERO TERRAZZA è un impregnante incolore a base di resine idrorepellenti e consolidanti, disciolte in solvente, che reagiscono con l'umidità atmosferica o con quella presente nella porosità dei materiali da costruzione. Reagendo chimicamente con il supporto sviluppa rapidamente una ottima idrorepellenza e una buona azione consolidante. È incolore, quindi non altera la colorazione del supporto, non ingiallisce nel tempo, non crea pellicola e quindi non modifica la permeabilità al vapore acqueo del supporto, non consente l'attecchimento di muffe o muschi, contrasta la formazione di efflorescenze.

CAMPI DI APPLICAZIONE

AQUAZERO TERRAZZA viene utilizzato per la protezione o per la riparazione di pavimentazioni di balconi o terrazze soggette ad infiltrazioni di acque meteoriche. Con la sua azione consolidante idrorepellente previene la percolazione di acque nelle strutture preservandole e prevenendo danni causati da cicli di gelo/disgelo. Può essere utilizzato per la protezione preventiva di nuove pavimentazioni, o per la riparazione di vecchie superfici che presentano lesioni da 0,5 µm fino a massimo 1 mm. Può essere applicato su superfici in cotto, clinker, gres porcellanato, pietre naturali e agglomerati cementizi, calcestruzzo e su tutti i supporti cementizi in genere.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Il supporto da impregnare deve essere pulito, solido, privo di sostanze grasse, muschio o efflorescenze. Le superfici con efflorescenze saline possono essere pulite meccanicamente o con lavaggi debolmente acidi e risciacquate abbondantemente. Prima di procedere all'applicazione di AQUAZERO TERRAZZA, attendere che la superficie sia sufficientemente asciutta. Le microfessure di larghezza superiore a 1,0 mm devono essere adeguatamente stuccate. Tutti i supporti cementizi freschi devono aver compiuto una stagionatura di almeno 28 giorni prima di essere impregnati con il prodotto.

APPLICAZIONE

AQUAZERO TERRAZZA è pronto all'uso e può essere applicato a pennello o spruzzo in modo uniforme, insistendo con particolare attenzione sulle fughe e su eventuali fessure. Entro 15 minuti (prima che asciughi), rimuovere il prodotto in eccesso con racla in gomma o con carta assorbente, pulire la superficie con tamponi imbevuti con un solvente aromatico e asciugare con straccio pulito. Su supporti particolarmente assorbenti, ripetere il trattamento con le stesse modalità applicative. Proteggere le superfici trattate dall'azione diretta dei raggi del sole e dalla pioggia per almeno 12/24 ore. La pavimentazione sarà calpestabile dopo 24 ore. Prima della messa in servizio, eseguire sempre un lavaggio con un normale detergente.

RESA

0,2 - 1,0 L/m² a seconda della porosità del supporto.

RACCOMANDAZIONI

- ◆ AQUAZERO TERRAZZA non è idoneo per il trattamento di superfici in gesso.
- ◆ Il trattamento con AQUAZERO TERRAZZA potrebbe ravvivare il colore del rivestimento. È consigliabile eseguire sempre delle prove preliminari per verificare il risultato.
- ◆ Pulire gli attrezzi con ragia minerale o solventi similari quando il prodotto è ancora fresco.

CONFEZIONI

AQUAZERO TERRAZZA viene fornito in taniche di plastica da 5 L in scatole da 4 pezzi e in bottiglie da 1 L in scatole da 4 pezzi. Conservare il prodotto nei contenitori sigillati, al riparo dal gelo e dall'azione del sole battente. In queste condizioni la sua stabilità è di almeno 12 mesi.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

AQUAZERO TERRAZZA contiene solventi infiammabili ed è quindi necessario adottare tutte le precauzioni richieste per tali prodotti. Per maggiori informazioni per un impiego sicuro del prodotto, consultare la relativa Scheda Dati di Sicurezza.

VOCE DI CAPITOLATO

Bloccaggio di infiltrazioni di acqua su terrazze e balconi, anche con lesioni superficiali fino ad un millimetro, mediante protettivo consolidante innovativo, idrorepellente, traspirante, incolore, tipo **AQUAZERO TERRAZZA** della Colmef Srl.

DATI TECNICI

Aspetto:	liquido
Colore:	incolore
Peso specifico apparente (kg/l):	0,82
Residuo solido (%):	8
Viscosità Brookfield (cPs):	11
Tempo di asciugatura superficiale:	~ 1 h
Tempo di asciugatura completo:	7 gg
Temperatura di applicazione permessa:	da +5 °C a +30 °C

RILEVAZIONE DATI A +23 °C - U.R. 50% ED ASSENZA DI VENTILAZIONE

Le informazioni e le prescrizioni sopra riportate sono basate sulla nostra migliore esperienza. Non possiamo tuttavia assumerci alcuna responsabilità per un eventuale uso non corretto dei prodotti. Consigliamo pertanto, a chi intende farne uso, di valutare se sia o meno adatto all'impiego previsto e di eseguire comunque prove preliminari. Fare sempre riferimento all'ultima versione aggiornata della scheda tecnica, disponibile sul sito www.colmef.com.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI O USI PARTICOLARI, CONSULTARE IL SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA COLMEF.

COLMEF SRL | Z.I. Ponte d'Assi | 06024 - Gubbio (PG) ITALY | Tel. +39 075923561 | info@colmef.com | www.colmef.com